

# THERMO DRY EASY

Dencità

10

110 [kg/m2]

160 180 200

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DICHIARATE CONFORME EN 13171- TDS N. 0301 VERS. 0.03-REV. 00

| PAFILE PAFILE PAFILE | Densita   | 110 [kg/m3]              |
|----------------------|---|--------------------------|
|                      | Resistenza alla compressione al 10% di deformazione relativa CS(10/Y) | 60 KPa                   |
|                      | Conduttività Termica dichiarata λD                                    | ≤ 0,037 [W/mK]           |
|                      | Resistenza alla trazione TR   | NPD                      |
|                      | Assorbimento d'acqua di breve durata                                  | WS 2                     |
|                      | Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU       | 2,7 [μ]                  |
|                      | Calore specifico J/KG*K   | 2100 [J/kg*K]            |
|                      | Reazione al fuoco: Euroclasse secondo DIN EN 13501-1                  | E                        |
|                      | Resistenza idraulica relativa alla lunghezza                          | 50 (kPa*s)/m2            |
|                      | Cod. Smaltimento Rifiuto (EAK), CER                                   | 030105;170201;<br>170604 |
|                      | Spaccari mm   | 40 60 80 100 120 140     |

#### Composizione

Spessori mm

Legno di abete bianco e rosso non trattato, certificato CAM

#### Campi di applicazione

Per coibentazione di tetti legno, laterocemento e su struttura metallica

Nel paramento di facciate retroventilate

Per intercapedini isolate e per cappotti interni

### Vantaggi

Posa facile e veloce grazie alla precisione dimensionale

Profilo di densità omogenea e monostrato

Pannello Idrofobizzato resistente all'umidità

Incremento dell'isolamento termico Riduzione dei ponti termici Alta protezione dal calore estivo Miglioramento dell'isolamento acustico

> Regola la percentuale di umidità nell'aria

Permeabile alla diffusione del vapore d'acqua senza aumenti di conduttività

Materiale totalmente Sostenibile e Riciclabile

## Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di Isolamento termoacustico in pannelli isolanti monodensità THERMO DRY EASY in fibra di puro legno vergine di conifera, prodotti con scarto di legno da coltivazioni controllate, quantità di legno > 95% in peso del prodotto, resistenza a compressione 60 kPa, densità ca. 110  $kg/m^3$ , conduttività termica  $\lambda$  D = 0,037 W/(mK), assorbimento d'acqua per immersione parziale inferiore ad 2 kg/m2 (WS  $\langle 2,0\rangle$ , permeabilità al vapore acqueo  $\mu=3$ , capacità termica massica maggiore di 2100 J/kgK, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1, marchio CE secondo UNI EN 13171. Idoneo per l'applicazione in ambito pubblico secondo le direttive CAM Criteri Ambientali Minimi del DM 24.12.2015 e seguenti. Adatto all'uso in copertura e per realizzare Isolamenti interni in intercapedine. Fornito e posto in opera a doppio strato con giunti accostati a secco, su supporto realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice. Spessori (mm):

40/60/80/100/120/140/160/200.

Dimensioni (mm): 1200x600







